Primer 150

Tuotekuvaus

Primer 150 on yleispohjamaali huokoisille alustoille.

Ominaisuudet

- Helppo käyttää
- Erityisesti silikoneille ja hybridipolymeereille

Käyttökohteet

- Pohjuste huokoisille alustoille
- Paisuntasaumojen liitospuolet.
- Huokoisten materiaalien liitossivut, joissa on kohonnut vedenpaine

Tekniset tiedot

Perusaine	Synteettiset hartsit
Koostumus	Nestemäinen
Kuivumistapa	Fyysinen kuivaus ja reaktio kosteuden kanssa
Kuivumisaika	ca. 60 minuuttia
Tiheys	ca. 0.93 g/ml
kulutus	ca. 5 m^2/L
Käyttölämpötila	+5°C → +25°C
Leimahduspiste	ca. 8°C

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyypin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
  Pintojen tulee olla puhtaita, pölystä, rasvasta, öljystä ja ruosteesta.
- Pinnan tyypit
  Yleisimmät huokoiset rakennusalustat.

Käyttötapa

- Käyttötapa
  Levitä Primer 150 siveltimellä tai telalla yhteen peitekerrokseen. Primer 150:n levittämisen jälkeen odota vähintään 1 tunti ja enintään 4 tuntia ennen saumatiivisteen levittämistä.
- Puhdistusmenetelmä
  Puhdista lakkabensiinillä heti käytön jälkeen (ei kovettunut).

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.
Pidä alue hyvin tuuletettuna tuotteen käytön ja kovettumisen aikana.
Käytä aina käsineitä ja suojalaseja.

Soudal Oy
Tahkotie 1A, 01530 Vantaa
+385 1 3877 482
www.soudal.com asiakaspalvelu@soudal.com

Primer 150

Pakkaus/logistiikka

Väri: läpinäkyvä
Pakkaus: 500 ml alumiinivuokaa
Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa

Huomioitavaa

- Jos enimmäisodotusaika on kulunut ennen tiivisteaineen levittämistä, levitä uusi kerros Primer 150.
- Jos Primer 150 säilytetään korkeammissa lämpötiloissa (> 25°C), on mahdollista, että tuote muuttuu käyttökelvottomaksi ennen eräpäivää.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.

Soudal Oy
Tahkotie 1A, 01530 Vantaa
+385 1 3877 482
www.soudal.com **asiakaspalvelu@soudal.com**