

PRO 30D - Vedenkest. Puuliima

Tuotekuvaus

PRO 30D - Vedenkest. Puuliima on käyttövalmis, nopeasti kuivuva, PVAc-pohjainen liima, jolla on erinomainen vedenkestävyys (D3).

Ominaisuudet

- Helppo käyttää
- Korkea tartuntalujuus
- Nopeasti kuivuva
- Läpinäkyvä kuivumisen jälkeen
- Kestää korkeita lämpötiloja

Käyttökohteet

- Sisäsovellukset, joissa sidokset altistuvat usein lyhytaikaisesti juoksevalle tai kondensoituneelle vedelle
- Sisätiloihin, jotka altistuvat korkealle suhteelliselle kosteudelle.
- Ulkoiset sovellukset, jotka eivät ole alttiina säätekijöille
- Sellaisten oven- ja ikkunankarmien valmistus, joiden on täytettävä standardin EN204 mukainen luokka D3
- Puun, kartongin, lastulevyn, viulun liimaus
- Havupuun asennusliimaukset
- Incollaggio per edilizia come giunti a mortasa e tenone, punzoni, ecc.
- Bordatura laterale stazionaria con impiallaccature, laminati plastici e strisce in legno massiccio
- Koristekalvon, HPL:n ja CPL:n pintaliimaus lastulevyyn, MDF:ään ja vaneriin
- Lautojen liitosten liimaus ja havupuun, lehtipuun ja lastulevyn lohkoliimaus
- Saumojen liimaus kelluvissa parketti- ja laminaattiparkettilattioissa



Tekniset tiedot

Perusaine	PVAc
Koostumus	Korkean viskoositeetin neste
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Tiheys	ca. 1,10 g/ml
Avoin aika	ca. 8 minuuttia
kulutus	80 - 140 g/m ² koko pinnan liimauksessa. 160 - 180 g/m ² kokoonpanossa
Käyttölämpötila	5°C - 35°C
Kestävyysluokka (EN 204)	D3
Min. Kalvon muodostumislämpötila (MFFT)	5°C
pH taso	ca. 3
Puristusaine	1 kg/cm ² - 2 kg/cm ²
Puristus aika	Katso käyttötapa
Kiintoainepitoisuus	ca. 50%

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)

PRO 30D - Vedenkest. Puuliima

Pinnat

- Pinnan kunto
Materiaalien on oltava tasaisia ja hyvin istuvia sekä puhtaita, kuivia ja pölyttömiä ja rasvattomia.
- Pinnan esivalmistelu
Pieni hionta voi parantaa tarttuvuutta.
- Pinnan tyypit
PRO 30D - Vedenkest. Puuliima tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Monet huokoiset ja huokoiset alustat, kuten puu, pahvi, laminaatti jne.....
Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.

Käyttötapa

- Käyttötapa
Levitä liimaa ohuen hammastetun kampauksen tai harjan avulla yhteen liimattavista materiaaleista. Liitä osat yhteen ja purista 1-2 tuntia.
Puristus aika: tarvittaessa. Kuivumisaika riippuu käytetystä puulajista, lämpötilasta, liiman määrästä ja liimattavien materiaalien huokoisuudesta.
Minimipuristus aika Korkeataajuussidonta pitkittäislämmityksellä > 15 sek. ja Dekor-viimeistely 5-10 sekuntia. Minimipuristus aika asennusliimauksille: 8 - 15 min. Minimipuristus aika saumojen ja lohkojen liimaamiseen: 10-15 min. HPL/CPL:n liimaus -puristaminen lyhyissä jaksoissa 70 °C:ssa: vaneriin n. 90 sekuntia ja lastulevyille n. 45 sekuntia.
- Puhdistusmenetelmä
Ennen kovettumista PRO 30D - Vedenkest. Puuliima voidaan poistaa vedellä huokoisista materiaaleista tai työkaluista. Kovettunut PRO 30D - Vedenkest. Puuliima voidaan poistaa vain mekaanisesti.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.
Säilyvyys: 24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 °C - +25 °C lämpötilassa

Huomioitavaa

- Tiettyjen puulajien, kuten pyökin ja kirsikan liimauksessa, voi esiintyä värimuutoksia koostumuksen ja esikäsittelyn erilaisuuden vuoksi.
- PRO 30D - Vedenkest. Puuliima ei saa laimentaa.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.