



Repair Express Cement

Tuotekuvaus

Repair Express Cement on korkealaatuinen täyteaine, jonka rakeinen rakenne helpottaa ja kutistaa betonin halkeamien ja liitosten korjaamista.

Ominaisuudet

- Erittäin hyvä tarttuvuus moniin materiaaleihin
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Ei kutistu
- Helppo käyttää
- Voidaan päällemaalata kuivuttuaan

Käyttökohteet

- Betonin ja sementin reikien ja halkeamien korjaamiseen.
- Liitosten korjaamiseen tiilimuurauksessa.
- Vahinkojen korjaaminen esim. betoniset portaat.



Tekniset tiedot

Perusaine	Akryylidispersio
Koostumus	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen	ca. 30 minuuttia
Tiheys	ca. 1.67 g/ml
Suurin sallittu liike	<5 %
Kutistuminen kovettumisen jälkeen	Shrink free
Käyttölämpötila	+5°C → +30°C
Lämpötilankestävyys	-20°C → +80°C

Huomioita: nahkoittuminen ja kuivumisnopeus voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan

Pinnat

- Pinnan kunto
Pinnan tulee olla: tukeva, puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton.
- Pinnan esivalmistelu
Erittäin huokoiset pinnat tulee esikäsitellä laimennetulla Repair Express Cement :lla (1 osa Repair Express Cement + 2 osaa vettä).
- Pinnan tyypit
Repair Express Cement tarttuu hyvin seuraaviin alustoihin: Kaikki yleiset ja huokoiset rakennusalustat. Repair Express Cement: ei hyvää tarttuvuutta tai ei sovellu luonnonkivi, bitumille, lasi, metalli, PE, PP, PTFE (Teflon®). Suosittelemme alustavaa tartunta- ja yhteensopivuustestiä jokaiselle pinnalle.



Repair Express Cement

Käyttötapa

- Käyttötapa
Älä levitä tuotetta sateella tai pakkasella. Poista irtonaiset hiukkaset ennen Repair Express Cement:n levittämistä. Suurien halkeamien, staattisten liitosten tai suurten ruuvireikien kohdalla on suositeltavaa levittää tuote kahteen kertaan. Tuote voidaan levittää toisen kerran noin 1 tunnin kuluttua pinnan huokoisuudesta riippuen.
- Sovellustyökalut
Käsi­käyttöisellä, pneumaattisella tai akkukäyttöisellä saumauspistoolilla.
- Puhdistusmenetelmä
Ennen kovettumista Repair Express Cement voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja työkaluista.
- Viimeistelymenetelmä
Viimeistele lastalla tai kittiveitsellä.
- Korjaukset
Korjaus: samalla tuotteella.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus/logistiikka

Väri: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Pakkaus: Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa, Suojattava jäätymiseltä.

Sauman mitat

- Staattiset liitokset ja raot jopa 5 mm

Huomioitavaa

- Älä käytä sovelluksissa, joissa tiivistemassa on jatkuvasti veden alla.
- Päällemaalattavissa useimmilla maaleilla.
- Repair Express Cement ei sovellu liikuntasaumoille.
- Maalin tulee olla riittävän joustavaa, jotta se voidaan levittää plastoelastisen tiivistemassan päälle.
- Koska saatavilla olevia maaleja on runsaasti, on suositeltavaa tehdä yhteensopivuustesti ennen maalausta.

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta.