

# Kiilto Kerapid DF Pikasaneerauslaasti



Vähäpölyinen, erittäin nopeasti lujittuva laasti keraamisten laattojen, kivien ja kosteuserkkien luonnonkivien kiinnittämiseen. Saumattavissa jopa 2–4 h kuluttua. Myös ulos.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- erittäin nopea, vähäpölyinen
- keraamiset laatat, sisustusketet ja kivet
- riittoisuus 2,8–4,3 kg/m<sup>2</sup>
- saumattavissa 2–4 h
- sisä- ja ulkotilat

## KÄYTTÖALUE

Erittäin nopeasti lujittuva vähäpölyinen ja valumaton laasti kaakelin, klinkkerin ja kivien kiinnityksiin muovi-, maali-, kaakeli-, klinkkeri-, rakennuslevy- ja tavanomaisille kiviainespinnoille sekä Kiilto Oy:n vedeneristeellä tai Kiilto Pro Moisture Proof Kosteussululla käsitellyille pinnoille. Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Ei suositella kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat ja pölyttömät. Vesiliukoiset tasoitteet poistettava. Kuivat ja imevät alustat on kostutettava tai pohjustettava ohennetulla Kiilto Pro Start Primerilla. Levypinnat käsitellään ohentamattomalla Kiilto Pro Start Primerilla. Lattialämmitys on kytkettävä pois n. 1 vrk ennen laatoitusta. Muovi-, maali-, kaakeli- ja klinkkeripintoja laatoitettaessa (vain sisätilat) on varmistettava pinnoitteen tartunta alustaansa. Lisäksi vaha, rasva ja lika pestään laatoitettavalta pinnalta Kiilto Pro Prepaint cleaner Maalarinpesulla ja huuhdotaan hyvin. Pinnan kuivuttua se tarvittaessa karhennetaan hiomapaperilla ja poistetaan hiontapöly.

## KÄYTTÖOHJE

Laastijauhe sirotellaan hitaasti jatkuvasti sekoittaen viileään, puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Tämän jälkeen laasti levitetään laatoitetta-valle pinnalle ja kammataan auki hammastetulla lastalla alalta, joka ehditään laatoittaa 10–15 minuutissa. Laatat painetaan voimakkaasti alustaansa vasten ja naputetaan välittömästi hyvin kiinni. Niiden asentoa voidaan korjata n. 10 min ajan. Riittävän tartunnan varmistamiseksi irroitettujen laatan tulee olla tartunta-pinnaltaan lähes kokonaan laastin peittämä (seinälaatat 70–75 % ja lattialaatat 80–90 %). Ulkotiloissa laatoitettaessa tartuntapinnan tulee olla kokonaan laastin peittämä. Siksi laastin levityslastan hampaiden koko on aina valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

Laastitahrat poistetaan tuoreeltaan vedellä ja kostealla sienellä. Kuivunut laasti voidaan poistaa vain mekaanisesti. Kovettumisaika 2–4


ALUSTAN KOSTEUS	Betoni < 90 % RH
AVOIN AIKA	Yli 0,5 MPa / 30 min (EN1346)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Suositus +18–20 °C, minimi + 10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	C2FTES1, M1
MAX. RAEKOKO	maks. 0,5 mm
PAKKASENKESTÄVYYS	Pakkasenkestävä
PALOLUOKKA	E
RIITTOISUUS	Noin 4,3 kg/m <sup>2</sup> levitettäessä normaalihampaisella levityslastalla (hampaiden koko: leveys 10 mm, väli 10 mm ja korkeus 10 mm). Noin 3,4 kg/m <sup>2</sup> levitettäessä normaalihampaisella levityslastalla (hampaiden koko: leveys 8 mm, väli 8 mm ja korkeus 8 mm). Noin 2,8 kg/m <sup>2</sup> levitettäessä normaalihampaisella levityslastalla (hampaiden koko: leveys 6 mm, väli 6 mm ja korkeus 6 mm).
SEKOITUSSUHDE	n. 3,5 l vettä / 15 kg jauhetta (seinät), n. 4,0 l vettä / 15 kg jauhetta (lattiat).
TARTUNTALUJUUS	Yli 1,0 MPa (EN1348)
TYYPPI/SIDEAINE	Muovi-erikoissementti-kvartsiperustainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	Käyttöaika veden lisäyksestä 30–45 minuuttia (massa +18 °C)

tuntia olosuhteista riippuen.

Saumaus voidaan suorittaa Kiilto Pro Tile grout Saumalaastilla 2–4 tunnin kuluttua laattojen kiinnityksestä, imemättömillä alustoilla n. 4 tunnin kuluttua. Elementti- ja levyseinien nurkat, seinä- ja lattialaatoituksen väliset saumat ja muut liikuntasaumot saumataan elastisella kitillä. Kiilto Pro Fixbinder-ohjeen mukaisella lisäaineen käytöllä voidaan parantaa laastin muodonmuutoskykyä (CE-merkki C2ES2).

Soveltuu alustan vähäisten epätasaisuuksien korjaamiseen ennen laatoittamista, yli 15 millimetrin epätasaisuuksien korjaamiseen soveltuvat parhaiten Kiilto seinä- ja lattiatasoitteet.

#### HAMMASLASTAT



#### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

#### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

VALUMA	Alle 0,5 mm (EN1308)
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	0,619
PAKKAUSKOOT	5 kg muoviasia, 15 kg säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta