

**Tuote-esite:**

# Hieno kevyttasoite LF 621

**Käyttövalmis hieno kevyttasoite****Tuotekuvaus ja tyypillinen käyttö:**

Hieno kevyttasoite LF 621 on käyttövalmis hienojakoinen kevyttasoite, joka täyttää hyvin ja se on erittäin helppo levittää ja hioa.

Tasoite soveltuu seinien ja kattojen tasoitukseen rappaus-, betoni- ja kipsilevyypinnoilla kuivissa ja lämmitetyissä tiloissa.

Hieno kevyttasoite LF 621 voidaan maalata dispersio- ja alkydimaaleilla.

Tasoite on CE merkitty EN13963 mukaisesti. Lisätietoja, katso DOP.

Tasoite on testattu ja hyväksytty M1 rakennusmateriaalien päästöluokituksen mukaan.

Tuote täyttää Emission EC1+ luokituksen vaatimukset

**Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:****Tasoite:**

Tyyppi:	Vinyylisetaattikopolymeeriin perustuva kevyttasoite
Väri:	Valkoinen
Olomuoto:	Pasta
Ominaispaino:	n. 1.0 kg/litra
Säilyvyys:	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa varastoituna viileässä. Suojeltava jäätymiseltä.
Pakkaus:	

Tuotenumero	Koko
7962	5 ltr
7963	10 ltr

**Kovettunut tasoite:**

Maalattavuus:	Kyllä
Kestävyys:	Tasoite ei ole vedenkestävä.



## Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Kaikkien pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja puhdistettuina irtahiukkasista. Lievästi tahraiset tai voimakkaasti imevät alustat on puhdistettava ja pohjustettava tuotteella Plaster Primer 224 tai Plaster Primer Gel Extra 228.
- Levitys:** Hieno kevyttasoite LF 621 levitetään lastalla 0 – 3 mm kerroksena. Levitä useita kerroksia syviin koloihin ja anna tasoitteen kuivua levitysten välillä. Syvien kolojen täyttöön (4 – 15 mm) suosittelemme Karkea kevyttasoite LG 624:n käyttöä, pintakerros viimeistellään Hieno kevyttasoite LF 621:llä.
- Jos seuraava kerros levitetään liian aikaisin, kutistumisen ja halkeilun riski kasvaa.
- Riittäisyys:** 1 m<sup>2</sup>/litra (1 mm kerros)  
Saumauksessa n. 0,3 litraa/m
- Kuivumisaika:** Tasoitteen kuivumisaika riippuu kerroksen paksuudesta, alustan tyyppistä, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanvaihdosta jne. Normaaleissa olosuhteissa on odotettavissa, että tasoite on kuiva 8-10 tunnin jälkeen.
- Puhdistus:** Puhdista työvälineet ja iho vedellä. Kovettunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti tai liottamalla vedellä.

Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

*Tämän tuote-esitteen informaatio ja tiedot perustuvat laajoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin ja on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään paras mahdollinen työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka tuotteella saavutetaan. Tiedot tässä tuote-esitteessä ovat tyypillisiä arvoja, jotka on tarkoitettu suuntaa antaviksi. Niitä ei siten voida pitää tuotespesifikaationa. Katso myös myynti- ja toimitusehtojamme.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK**  
**PUH. (+45) 56 64 00 70 - TELEFAX (+45) 56 64 00 90 - TECHNICAL SERVICE PUH. (+45) 56 64 00 75**