

Tuotetiedot:

Saumavaahto All Season 604

All Season saumavaahto, voidaan käyttää jopa -10 °C lämpötilassa.

Yleinen kuvaus ja käyttö:

Saumavaahto All Season 604:ssa on yhdistelmäventtiili, joten tuotetta on mahdollista käyttää sekä pillillä että NBS-vaahtopistoolilla.

Saumavaahto All Season 604 -vaahtoa voidaan käyttää jopa -10 °C:n lämpötilassa.

Käytetään mm. ovien ja ikkunoiden asennukseen, eristämiseen ja äänieristämiseen, pienempien reikien ja onteloiden täyttöön. Voidaan käyttää myös liimana kevyille sisäeristyslevyille ja mekaanisen kokoonpanon täydennykseksi asennettaessa kipsilevyä väliseinään. Tuotteella on alhainen jälkilaajeneminen, hyvä tarttuvuuslujuus, lopullinen lujuus sekä korkea lämmön- ja äänieristysarvo.

Rakennusvaahto All Season 604 tarttuu puuhun, betoniin, kipsilevyyn, metalliin, PVC:hen, mineraalivillaan, XPS- ja EPS-eristeisiin (ei kuitenkaan polyeteeniin, tefloniin, silikoniin tai muihin vastaaviin tarttumattomiin pintoihin).

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet:**Kovettumaton vaahto:**

Tyyppi:

1-komponenttinen polyuretaanivaahto

Säilyvyys:

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa säilytettynä viileässä.

Katso valmistuspäivämäärä tölkistä. Tölkki on aina säilytettävä pystyasennossa.

Pakkaus:

Tuote	Väri	Koko
76331	Kellertävän ruskea	750 ml

Kovettunut vaahto:

Maalattavissa:

Kyllä

Lämmönjohtokyky:

0,033 W/m °C

Äänieristys:

60 dB (EN ISO 10140)

Paloluokka:

B3 (DIN 4102-1)

Lämpötilan kesto:

-50 °C - +90 °C.

Auringonvalo (UV):

Suojattava auringonvalolta.



Käyttöohjeet:

- Valmistelu:** Pinnoilla ei saa olla öljyä, rasvaa, likaa, pölyä jne. Varmistettava aina, että pinnoilla on kosteutta ennen vaahton käyttöä, koska vaahto kovettuu ainoastaan kosteuden vaikutuksesta.
- Asennus:** **Käsi käyttö (pilli):** Poista korkki ja kiinnitä mukana tuleva Easy-gun-sovitin suoraan pullon venttiin kärkeen.
NBS-pistooli: Poista korkki ja kiinnitä säiliö suoraan NBS-pistooliin. Ravistele NBS-pistooliin kiinnitettyä vaahtotölkkiä 20 kertaa ennen käyttöä. Tölkkiä on ravistettava myös käytön aikana. Tuotetta käytetään venttiili alaspäin osoittaen. Sauma- tai korjausalue täytetään noin 65-prosenttisesti, koska vaahto laajenee voimakkaasti heti levittämisen jälkeen. Suuremmissa saumoissa on suositeltavaa suihkuttaa vettä vaahton päälle levityksen aikana. Saumavaahtoa voi olla vaikea poistaa, joten käytä käsiineitä, suojalaseja, työvaatteita ja riittävää muuta suojausta. Mikäli vaahtoa ilmestyy ei-toivottuihin paikkoihin, se on poistettava välittömästi asetonilla tai PU Cleaner 599:llä ennen kuin se kovettuu. Huomaa, että kaikki materiaalit eivät kestä orgaanisia liuottimia. Kovettunut vaahto voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Pistooliin asennettua tölkkiä voidaan käyttää läpi työpäivän. Tyhjä tölkki on kuitenkin aina poistettava. Pidempiaikaisen keskeytymisen yhteydessä on pistooli puhdistettava PU Puhdistusneste 599:llä. Tyhjennä tölkki aina kokonaan ennen irrottamista pistoolista.
- Asennuslämpötila:** Ilman ja ulkopinnan lämpötila $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tölkin lämpötilan on oltava vähintään $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Menekki:** 750 ml:n sisältö voi tuottaa optimaalisissa olosuhteissa (FEICA TM 1003) jopa 53 litraa vaahtoa (vapaasti laajenevaa) tai noin 40 metriä saumaa (20 x 30 mm).
Käytännössä saavutettu saanto vaihtelee tuotteen iän, lämpötilojen (materiaalit, ympäristö ja vaahto), kosteuden (pinnat ja ympäristö) ja mitoituksen mukaan. Paras tulos saavutetaan $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$:ssa ja vähintään 50 %:n suhteellisessa kosteudessa, kun kosteutta lisätään samanaikaisesti esimerkiksi vesisumutinpullosta suoraan materiaaleille.
- Kovettuminen:** Saumavaahto All Season 604 on tarttumaton 8 - 12 minuutin kuluttua, ja leikattavissa n. 30 minuutin kuluttua $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$:ssa ja 60 % suhteellisessa kosteudessa.
- Jälkikäsittely:** Vaahto on suojattava auringonvalolta. Kovettumisen jälkeen voidaan päällemaalata useimmilla maaleilla ja lakoilla.
- Puhdistus:** NBS-ruisku tulee puhdistaa PU Cleaner 599 -puhdistusaineella. Sen tulisi antaa vaikuttaa pistoolin sisällä noin 1–2 minuuttia ennen pistoolin täydellistä puhdistusta. Kovettumaton vaahto voidaan poistaa Pro Wipes 916:lla, PU Cleaner 599:llä, asetonilla ja liinalla. Kovettunut vaahto voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Turvallisuus:

Katso lisätietoja tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Esitteen ohjeet ovat laboratoriotestien tulosta ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään paras mahdollinen tuote ja työmenetelmä. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi vastata niistä tuloksista, jotka syntyvät käytön yhteydessä. Tiedot tässä esitteessä ovat suuntaa antavia, tyypillisiä arvoja, eivätkä siten tuotespesifikaatiota täyttäviä.

Katso myös myynti- ja toimitusehtomme

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DENMARK – INFO@DANALIM.DK

PUH. (+45) 56 64 00 70 – TEKNINEN TUKI PUH. (+45) 56 64 00 75