

## V33 Terassimaali

2 in 1: koristaa ja suojaa  
Ideaali vanhoille ja kuluneille pinnoille  
Pesunkestävä anti-slip\* pinnoite

### KÄYTTÖKOHDE

Terassimaali on ideaali puupintaisille ulkoterasseille: pehmeille, koviille, eksoottisille, tasaisille ja uritetuille puulaaduille.

### ESIKÄSITTELY

Hio käsitlemätön puu 120-150 karhealla paperilla varmistaaksesi maalin täydellisen kiinnittymisen. Puupinnat, jotka on aiemmin käsitelty öljyllä, maalilla tai puunsuojalla: hio pintaa 120-150 karhealla paperilla, kunnes saat puun paljaaksi. Lopullinen tarkistus ennen käyttöä vesitippatestillä: Tiputa pieni määrä vettä pintaan, jos vesi imeytyy puuhun, pinta voidaan käsitellä. Jos vesitippa jää pintaan helmeksi, pintaa on hiottava lisää. Varmista, että puussa ei ole pölyä, rasvaa tai levää. Poista rasva pinnasta asetonilla. Jos pinnassa on leveää, puhdista pinta siihen soveltuvalla pesuaineella ja huuhtelee vedellä. Anna kuivua min. 24h. Uusi terassipuu voidaan käsitellä aikaisintaan 3kk kuluttua, tällöin puun imukyky on riittävä maalin kiinnittymiseen.

### KÄYTTÖ

Ihanteelliset käyttöolosuhteet: Kuiva, poutasää 12° ja 25 °C välillä. Emme suosittele terassimaalin käyttöä voimakkaassa tuulessa ja huonon ilman uhatessa. Sekoita hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Sekoita sekoittajalla tai pitkällä tikulla hyvin pohjaa myöten, kunnes maalin väri on tasainen. Ohenna ensimmäinen kerros 10 % vedellä ja levitä ohuesti. Levitä max. 2 ohutta kerrosta. Tee koisively huomaamattomaan kohtaan, varmistaaksesi värin oikeellisuus ja toimivuus. Levitä maali siveltimellä urissa ja reunoissa 2 m<sup>2</sup> kerralla, jonka jälkeen käytä telaa eri suuntaan (eteen-taakse ja sivuttain) välttääksesi liiallista maalin määrää. Anna kuivua 8 tuntia ennen toisen kerroksen levittämistä. Anna kuivua vielä seuraavat 48h ennen terassin kevyttä käyttöä. Uusintakerrosten levitys terassimaalilla: Pese pinta huolellisesti ja poista lehdet / sammaleet ja ylimääräiset öljytahrat.

Anti-slip\*: Luokka PN12 standardin AFNOR XP P05-011 mukaan, anti-slip menetelmä ei sovellu uima-altaiden reunoille.

### Riittoisuus

1L = 10m<sup>2</sup>

### Levitys

Sivellin, tela jossa 3-5 mm nukka

### Kuivumisaika

8 tuntia kerrosten välillä  
24h täysin kuiva

**Työvälineiden puhdistus:** Vesi

## V33 Terrassfärg

2 in 1: dekorerar och skyddar  
Ideal för gamla och slitna ytor  
Tvättbar anti-slip\* yta

### ÄNDAMÅL

Terrassfärgen är ideal till träterrasser utomhus: mjuka, hårda, eksotiska, jämna och spårade trätytor.

### FÖRBEREDELSE

Slipa den obehandlade ytan med slippapper av 120-150 grovhet för att försäkra perfekt fästande. Trätytor som är tidigare behandlade med olja, målfärg eller träskydd: slipa ytan med papper av 120-150 grovhet tills träets bara yta nås. Slutligt kontroll före behandling med hjälp av vattendropptestet: Häll några droppar vatten på ytan, om vattnet absorberas till träet, kan behandlingen göras. Om droppen blir på ytan, måste ytan slipas om. Försäkra att ytan är damm-, fett- och algfri. Avlägsna fett från ytan med aceton. Om det finns alger på ytan, tvätta ytan ren med medel, som rekommenderas. Spola väl med vatten och låt torka min. 24h. Nytt terrasstrå kan behandlas tidigast efter 3 mån, målfärgen absorberas då utmärkt och fäster sig till träet.

### ANVÄNDNING

Ideala användningsomständigheter: torrt väder mellan 12° och 25 °C. Vi rekommenderar inte användning i kraftig vind eller när dåligt väder hotar. Blanda väl före och under användning. Blanda med en mixer eller en lång sticka väl ner till botten, tills färgen är jämn. Fortuna första ytlaget med 10 % vatten och sprid tunnt. Sprid max. 2 tunna lager. Gör en testspridning på ett osynligt område för att försäkra färgens giltighet och funktion. Sprid målfärgen med en pensel i spår och kanter 2 m<sup>2</sup> på gången, sedan använd en roller i olika riktning (framåt-bakåt och sidlänges) för att undgå alltför mycket målfärg på ytan. Låt torka 8 timmar före spridning av den andra omgången. Låt torka ännu följande 48h före terrassen tas i lätt bruk. Ombehandling av terrassfärgen: Tvätta den nuvarande ytan väl och avlägsna blad / mossa och eventuella oljefläckar.

Anti-slip\*: Klass PN12 enligt standarden AFNOR XP P05-011, anti-slip systemet är inte lämpligt till kanter av simbassänger.

### Täckning

1L = 10m<sup>2</sup>

### Spridning

Pensel, roller med 3-5 mm lugg

### Torktid

8 timmar mellan omgång  
24h helt torr

**Rengöring av verktyg:** Vatten