

# weber rapid grout Nopea saumalaasti



- Luokitus CG2WA
- Sauman leveys 2-20 mm
- Nopeasti kovettava, kävelykelpoinen n. 4 tunnissa
- Korkea lujuus
- Alhainen vedenimu
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

## KUVAUS

Sementtipohjainen saumauslaasti lattioiden saumaukseen sisä- ja ulkotiloissa.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Tiiviiden laattojen, kuten klinkkeri- ja porcellanato, sekä muiden soveltuvien laattamaisten kivimateriaalien saumaus sisä- ja ulkotiloissa.

## HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä suositeltua vesimäärää ja aloittamalla laatoituksen puhdistus vasta kun sauma on riittävästi kuivunut. Liian aikainen pesu aiheuttaa sauman pintaan vaaleutta ja kirjavuutta. Pesussa on vältettävä liiallista veden käyttöä, sillä se heikentää sauman lujuutta ja aiheuttaa myös kirjavuutta. Likainen pesuvesi saa aikaan vahtoa sauman pintaan, joten on hyvä vaihtaa vesi usein. Lämmin sekoitusvesi lyhentää työaikaa.

Menekki	Klinkkerilaatoilla alkaen 0,5 kg/m <sup>2</sup> ja tiililaatoilla n. 8 kg/m <sup>2</sup> sauman leveydestä, laatan koosta ja paksuudesta riippuen
Suosittelava kerrospaksuus	Sauman leveys: 2-20 mm
Vedentarve	n. 0,72-0,81 l / 3 kg n. 3,6-4,05 l / 15 kg (= 0,24-0,27 l / kg)
Käyttölämpötila	Saumattaessa sekä 2 vrk saumauksen jälkeen on alustan, laastin ja ympäristön oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 30 min veden lisäyksestä
Kovettumisaika: Normaali käyttö	n. 48 h (+23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Kalkkikivi, maks. raekoko 0,6 mm
Puristuslujuus 28 vrk	≥ 15 N/mm <sup>2</sup> (SFS-EN 12808-3)
Taivutusvetolujuus 28 vrk	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup> (SFS-EN 12808-3)
Kutistuma 28 vrk	≤ 3 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vedenimukyky	≤ 2 g (30 min), ≤ 5 g (240 min) (SFS-EN 12808-5)
Värisävy	12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 24 Nude, 26 Sand, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 40 Mahogany
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 24 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	Myyntiyksiköt 3 kg:n muovipussi (pienin tilausmäärä 5 kpl = keräyslaatikko) ja 15 kg:n muovisäkki.
GTIN-koodit	6415910043599 (12 Marble, 3 kg) 6415910043728 (12 Marble, 15 kg) 6415910036683 (13 Silver grey, 3 kg) 6415910038441 (13 Silver grey, 15 kg) 6415910043742 (14 Smoke, 3 kg) 6415910043773 (14 Smoke, 15 kg) 6415910037413 (15 Concrete, 3 kg) 6415910038304 (15 Concrete, 15 kg) 6415910037444 (16 Grey, 3 kg) 6415910038465 (16 Grey, 15 kg) 6415910037475 (17 Medium grey, 3 kg) 6415910038489 (17 Medium grey, 15 kg) 6415910037505 (18 Dark grey, 3 kg) 6415910038502 (18 Dark grey, 15 kg) 6415910037536 (19 Anthracite, 3 kg) 6415910038526 (19 Anthracite, 15 kg) 6415910037567 (20 Graphite, 3 kg) 6415910038540 (20 Graphite, 15 kg) 6415910058142 (24 Nude, 3 kg) 6415910058173 (24 Nude, 15 kg) 6415910058197 (26 Sand, 3 kg) 6415910058227 (26 Sand, 15 kg) 6415910037659 (35 Khaki, 3 kg) 6415910038366 (35 Khaki, 15 kg) 6415910037680 (36 Mocca, 3 kg) 6415910038564 (36 Mocca, 15 kg) 6415910037710 (37 Chocolate, 3 kg) 6415910038380 (37 Chocolate, 15 kg) 6415910037772 (40 Mahogany, 3 kg) 6415910038427 (40 Mahogany, 15 kg)
Tuotehyväksynät	M1, EPD, Eurofins142/00, Avainlippu

## SEKOITUS

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen esim. porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä kunnes massa on tasainen. Laastia seisotetaan n. 2 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen. Suuren pigmenttimäärän takia tummat värisävyt edellyttävät tavanomaista pidempää sekoitusaikaa.

**TYÖOHJEET**

Oikea saumausajankohta riippuu käytetystä kiinnitys-laastista sekä olosuhteista. Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnitys-laasti saa nousta yli saumojen puolivälin. Puhdistamisen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. rapid grout Saumalaasti levitetään kumilastalla vinosti yli saumojen painaen samalla saumat täyteen. Laattojen pinnalle jäänyt liika saumalaasti poistetaan. Lämpötilasta, kosteudesta ja laattojen imukykyvystä riippuen saumojen annetaan kuivua n. 10-30 min, jonka jälkeen laatoitus puhdistetaan kostealla sienellä. Samalla saumat tasataan, apuna voidaan käyttää esim. pyöreäpäistä puutikkaa. Tarvittaessa puhdistus uusitaan. Saumojen pinnalle muodostunut vahto saadaan pois vetämällä hitaasti viimeinen puhdistus sienellä laatoituksen yli. Puhdistusvettä on käytettävä mahdollisimman vähän, ja vesi on aina poistettava huolella saumoista. Pesuvesi vaihdetaan usein, jolloin myös vaahdon muodostus vähenee. Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnalta, suoritetaan laattapinnan ja saumojen loppupuhdistus kuivaa puuvilliariepua tai trasselia käyttäen. Lattialämmitys tulee olla kytkettynä pois n. 1 vrk ennen saumausta ja se voidaan kytkeä päälle asteittain viikon kuluttua saumauksesta. Lattia on kävelykelpoinen n. 4 h kuluttua saumauksesta.

**Liikuntasauamat:**

Suuremmat laatoitukset jaetaan liikuntasaumoin suunnittelijan ohjeen mukaan. Myös rakenteiden nurkkien, alustan liikuntasaumojen ja eri materiaalien rajakohtien ja läpiviendien ympärille tehdään laatoituskerrokseen liikuntasaumat weber neutral/special silicone Silikonilla.

**HUOM!**

Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa eikä erityisen kovaa kulutuksen kestoja tai hygieenisyyttä vaativissa saumauksissa. Tällöin saumaukseen tulee käyttää epoksiperustaista weberepox easy Epoksisaumalaastia. Saumavärimallit ovat suuntaa antavia. Lopulliseen väriin vaikuttavat olosuhteet, alusta, pesuajankohta sekä käytetty vesimäärä. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koesaumauksen tekemistä.

**VASTUUVAPAUCLAUSEKE**

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

**NIMIKKEET**

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1017081	6415910043599	weber rapid grout 12 Marble 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015325	6415910036683	weber rapid grout 13 Silvergrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1017083	6415910043742	weber rapid grout 14 Smoke 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015326	6415910037413	weber rapid grout 15 Concrete 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015327	6415910037444	weber rapid grout 16 Grey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015328	6415910037475	weber rapid grout 17 Mediumgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015329	6415910037505	weber rapid grout 18 Darkgrey 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015330	6415910037536	weber rapid grout 19 Anthracite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015331	6415910037567	weber rapid grout 20 Graphite 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1028610	6415910058142	weber rapid grout 24 Nude 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1028612	6415910058197	weber rapid grout 26 Sand 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015334	6415910037659	weber rapid grout 35 Khaki 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015335	6415910037680	weber rapid grout 36 Mocca 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015336	6415910037710	weber rapid grout 37 Chocolate 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1015338	6415910037772	weber rapid grout 40 Mahogany 3 kg	140 mm	190 mm	270 mm	3 kg	5	180
1017082	6415910043728	weber rapid grout 12 Marble 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015383	6415910038441	weber rapid grout 13 Silvergrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1017084	6415910043773	weber rapid grout 14 Smoke 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015376	6415910038304	weber rapid grout 15 Concrete 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015384	6415910038465	weber rapid grout 16 Grey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1015385	6415910038489	weber rapid grout 17 Mediumgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015386	6415910038502	weber rapid grout 18 Darkgrey 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015387	6415910038526	weber rapid grout 19 Anthracite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015388	6415910038540	weber rapid grout 20 Graphite 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1028611	6415910058173	weber rapid grout 24 Nude 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1028613	6415910058227	weber rapid grout 26 Sand 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015379	6415910038366	weber rapid grout 35 Khaki 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015389	6415910038564	weber rapid grout 36 Mocca 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015380	6415910038380	weber rapid grout 37 Chocolate 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0
1015382	6415910038427	weber rapid grout 40 Mahogany 15 kg	381 mm	289 mm	92 mm	15 kg	56	0