

Tagora 180 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen tekniset tiedot

Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP TAGORA2025
Mitat	Lankku	180 x 1220 x 5(4+1) (0.55) mm
	Paketti	10 lankut / 2,196 m ² / 18,27 kg
	Kuormalava	65 / 142,74 m ² / 1222,6 kg
Tiheys	EN ISO 23996	± 2100 kg/m ³
Asennus		5Gi Drop Lock
Erilaiset lankut		10
Tekstuur		Synkroninen puurakenne (EIR)
Viimeistely		Matta kiiltävä (2-4%)
Viiste		Säännöllinen viiste
Kiiltoaste 60°:ssa		2-4 %
Takuuehdot	Käyttö asuinympäristössä	35 vuotta
	Käyttö julkisissa tiloissa	20 vuotta
Sovellus	EN ISO 10874	Luokka 23, Luokka 33 Raskas kaupallinen käyttö



Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus		Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Tulenkestävyys		EN 13501-1		Bfl-s1
Jäännösisennys		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0,06 mm
Mittavakaus		EN ISO 23999	≤ 0.15	0,05 %
UV-kestävyys		EN ISO 105-B02	≥ 6	6
Liukkausluokka		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.35) / R10
Naarmunkestävyys		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Tahrانkestävyys		EN 438-2		Ryhmät 1 ja 2: palkkaluokka 5 Ryhmä 3: luokka 5

Tagora 180 IB

tekniset tiedot

FIN

Tuotteen ominaisuudet

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Pyörällisen tuolin vaikutus	 EN 4918 (25000 cycles)	Vain pieni muutos	Ei näkyviä vaurioita
Lämmönjohtavuus	 EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.048 m²K/W
Lattialämmitys	 EN 1815	≤ 2.0	OK (max +28°C)
Sähköiset ominaisuudet (antistaattinen)	 EN 1815	≤ 2.0	0,1 kV
Bakteerikasvu			Ei toimi alustana
Iskunvaimennus	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (IXPE-aluskate)

Ympäristö

Ominaisuus	Testimenetelmä	min. vaatimus	tulos
Ympäristösertifikaatit			M1, Phthalate free, REACH, Floorscore, A+
TVOC (28 päivää)	EN 16516		< 5 µg/m³
Formaldehydipäästöt			
<i>CE-Marking - EN 14041</i>	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Pentakloorifenolipitoisuus	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< havaittavissa oleva raja
Kierrätettyä sisältöä			21 %

Puhdistus- ja huolto-ohjeet: www.lamett.fi

