

Leca®-sora 4-10 mm 1000 I



- Kevyt-sorabetonin valmistus
- Harkkojen runkoaine
- Puutarhakäyttö
- Täytöt ja routaeristys
- Kattokallistukset
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

KUVAUS

Kevyt ja monikäyttöinen kotimaisesta savesta valmistettu luonnontuote. Raekoko 4-10 mm.

KÄYTTÖKOhteet

Hyvän lämmöneristyskyvyn ansiosta Leca-sora soveltuu erinomaisesti maanvaraisten alapohjien ja putkijohtojen eristykseen sekä rakennusten ulkopuolisiin routaeristykseen. Soveltuu myös korjausrakentamiseen sekä pienien routavaurioiden korjaamiseen.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1003690	6430081460303	Leca®-sora 4-10 mm 1000 I	1200 mm	1100 mm	1050 mm	285 kg		

Raekoko	4-10 mm
Paloluokka	Palamaton
pH	9-11
Lämmönjohtavuus	Lämmönjohtavuus Lambda ₀ (vesipitoisuus, 0,5 p-%) 0,10 W/mK (vesipitoisuus, 6 p-%) 0,12 W/mK (vesipitoisuus, 30 p-%) 0,17 W/mK
Sallittu pintakuormitus	200 kN/m ²
Tiivistämätön kuivairto- tiheys	285 kg/m ³ (±15 %)
Pakkaus	1000 litran suursäkki
GTIN-koodit	6430081460303 (1000 I)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD

Pienempiin kohteisiin Leca-sora toimitetaan 50 I tai 1000 I säkeissä. Suurempiin (yli 20 m³) kohteisiin paras toimitustapa on irtosora kipattuna tai puhallettuna. Leca-sora kestää kuormitusta ja täyttää helposti sokkeloisetkin kohdat. Materiaali on kevyttä, joten sitä on helppo käsitellä, eikä se aiheuta rakenteille juurikaan ylimääräistä kuormitusta.

Leca-sorasta saadaan helposti kevyttä ja kestävää kevyt-sorabetonia. Sekoitussuhde: 50 I säkki Leca®-sora 4-10 mm sekoitetaan esim. porakonevispilällä 25 kg säkkiin weber S 30 Sementtilaastia. Näin syntyy reilut 50 I helposti liikuteltavaa ja työstettävää kevytsorabetonia.

VASTUUVAPAUslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.