

weber TM Tiivistys- ja liimamassa



- UV-kestävä
- Hyvä tartunta kosteaankin alustaan
- Maalattavissa useimmilla maaleilla
- Neutraali, ei aiheuta korroosiota
- Ulko- ja sisäkäyttöön
- Lähes hajuton
- Erinomainen kemikaalinkesto

KUVAUS

Yksikomponenttinen MS-polymeeritekologiaan perustuva tiivistys- ja liimamassa sisä- ja ulkotilojen tiivistyksiin ja liimauksiin. Voidaan käyttää yhdessä weber WP+ Vedeneristysmassan kanssa läpivientien tiivistyksiin.

KÄYTTÖKOHEET

- Listojen, paneelien, puun sekä laattojen kiinnityksiin esim. tiili-, betoni-, kipsi- ja tasoitealustoille
- Liikuntasaumojen täyttö terasseilla ja parvekkeilla
- Läpivientien tiivistykset
- Elastiset saumat

RAJOITUKSET

- Ei sovellu bitumi-, kumi- tai muille materiaaleille joista saattaa irrota öljyä, pehmentimiä tai liuottimia
- Ei voida käyttää täysin suljetussa tilassa, sillä kovettuminen edellyttää tiettyä ilmankosteutta
- Ei sovellu akvaarioihin/terraarioihin

Käyttölämpötila	Asennuslämpötila: +15...+30 °C (ilma ja alusta)
Lämpötilan kesto	-40...+90 °C (kuivuttuaan)
Käyttöaika	Nahoittumisaika: 15 min (+23 °C/50 % RH)
Kovettumisaika	Läpikovuus: 2 mm/vrk (+23 °C/50 % RH)
Värisävy	Valkoinen
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, huoneen lämpötilassa). Varastointilämpötila: +5...+25 °C. Ei saa jäättyä.
Pakkaus	290 ml patruuna • myyntiyksikkö patruuna • pienin tilausmäärä 6 kpl • tukkupakkaus 6 kpl
GTIN-koodit	6415910048990 (290 ml)
Tuotehyväksynnät	CE, EC+

- Ei sovellu rakenteellisiin lasituksiin

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tee tarvittaessa koeliimaus yhteensopivuuden varmistamiseksi.
- Tiivistysmassa saattaa muuttaa väriään tietyillä alustoilla tai tietyissä käyttöolosuhteissa.

TYÖOHJEET

Alustan tulee olla puhdas, pölytön ja siitä tulee olla poistettuna kaikkia irtoava aines, öljy, lika ja maalit. Alustat voidaan puhdistaa asetonilla tai etanolilla (lasi, metalli) tai liuottimella (synteettiset materiaalit). Tarvittaessa tiivistettävä alue rajataan teipein. Massa levitetään liimattavalle pinnalle ja tasoitetaan tarvittaessa esim. lastalla. Pakkaus suljetaan huolellisesti käytön jälkeen.

Olosuhteet kuten lämpötila, alustan laatu sekä sen kosteus sekä käytetty massamäärä vaikuttavat voimakkaasti tuotteen nahoittumiseen/kovettumiseen. Sauman koko maks. 20 mm.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1021973	6415910048990	weber TM Tiivistysmassa 290ml				0.290 kg	6	1440