

Pohjanauha Tectis

Saumarakojen pohjatäytenauha



TUOTEKUVAUS

Umpisoluinen pyöreä pohjatäytenauha. Pohjanauhaa käytetään erilaisten saumarakojen täytenauhana. Pohjanauhan avulla saadaan saumaan oikea massan paksuus ja muoto. Nauha on kevyt ja helposti asennettava, veden ja kosteuden kestävä. Nauha on kimmoisa, muodostaen tiiviin ja sileän asennuspohjan saumaussmassalle. Haloni ja CFC-vapaa. Soveltuu käytettäväksi kaikkien saumaussmassatyyppien kanssa, kuten esim. polymeeri, polysulfidi, polyuretaani, silikoni ja akryyli.

KÄYTTÖALUEET

Käytetään elementti- ja liikuntasaumoissa, ovi- ja ikkunasaumoissa, paneeli ja rakennuslevyjen saumoissa. Asennetaan saumaan käyttäen työkaluna esim. tylppää lastaa, jonka avulla nauha painetaan oikeaan syvyyteen, välttämällä nauhan venyttämistä pituussuunnassa. Nauhan paksuuden on oltava n. 25 % suurempi kuin sauman leveys, esim. 20 mm saumaan 25 mm nauha.

TUOTTEEN EDUT

- Hajuton
- Haloni ja CFC- vapaa
- Ympäristö ja käyttäjäystävällinen
- Tiivis ja sileä
- Veden ja kosteudenkestävä
- Asennettavissa ympäri vuoden
- Tiivistää ja eristää
- Elastinen
- Pitkä elinkaari
- Nopea ja helppo asentaa
- Kestävä
- Ei värjää ympäröivää materiaalia
- Laaja kokovalikoima

MITTATAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi		Pakkauskoko	Paino / ltk
*	Pohjanauha	6 mm	1500 m/ltk	
*	Pohjanauha	8 mm	900 m/ltk	
*	Pohjanauha	10 mm	600 m/ltk	
*	Pohjanauha	13 mm	400 m/ltk	
07981	Pohjanauha	16 mm	250 m/ltk	1,60 kg
07982	Pohjanauha	20 mm	150 m/ltk	1,50 kg
07983	Pohjanauha	25 mm	100 m/ltk	1,50 kg
07984	Pohjanauha	30 mm	80 m/ltk	1,60 kg
*	Pohjanauha	35 mm	180 m/ltk	
*	Pohjanauha	40 mm	120 m/ltk	
*	Pohjanauha	50 mm	90 m/ltk	

* Tähdellä merkityt saatavissa tilauksesta

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Tuotekuvaus	Matalapaine polyeteeni (LD-PE) saumanauha
Materiaalityyppi	Umpisoluinen
Lämmönjohtavuus	0,04 W/(K·m)
Haju	Hajuton
Väri	Harmaa
Vedenimukyky	n. 1 tilavuus % / 24h
Vesihöyryn läpäisy	< 4g /m ² / 24 h / 50 mm
Lämpötilan kesto	-40 °C – +100 °C
Varastointiaika	Ei eräpäivää, kun säilytetään alkuperäislaatikoissa
Varastointilämpötila	huoneen lämmössä / +20 °C
Asennuslämpötila	Ei määritetty



[tectis.fi / pohjanauhat](http://tectis.fi/pohjanauhat)



Valmistettu
Suomessa



ENERGIAJÄTE

SEKAJÄTE

- Muovinkierrätys
jäteasema
- Energijäte
- Sekajäte