

# weber PL Pikalaasti



- Nopeasti kovettava 1-2 h, olosuhteista riippuen
- Kehitetty erityisesti linjasaneerauksiin
- Hyvä työstettävyys
- Kuituvahvisteinen
- Voidaan levittää käsin tai laastipumpulla
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

## KUVAUS

Sementtisiideaineinen kosteudenkestävä rappaus- ja tasoitusohjureiden asennuslaasti. Voidaan käyttää myös oikaisuissa ja kolojen täytössä 5-60 mm.

## KÄYTTÖKOHTEET

Kun tarvitaan nopeasti kovettavaa laastia, esim. linjasaneerauksissa ohjureiden asennukseen ennen seinien rappausta tai kolojen täytöissä ja paikkauksissa.

## ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan vedellä, tai käsitellään tarvittaessa weber MD 16 Dispersio:vesi-seoksella, (1:5). Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

## SEKOITUS

Laasti sekoitetaan laastisekoittimella. Vedentarve on n. 3,2-4,0 l/20 kg kuiva-ainesta.

Menekki	n. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Vähimmäiskerrospaksuus	5 mm
Enimmäiskerrospaksuus	60 mm
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
Käyttöaika	n. 1/2-1 tuntia veden lisäyksestä
Kovettumisaika	Kovettuminen alkaa 1-2 tunnin kuluttua veden lisäämisestä. Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 3 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 1,0 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	> 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH. EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 10 MPa (+20 °C, 65 % RH. EN 1015-11)
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 01...06
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910019778 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD, Avainlippu

## TYÖOHJEET

Laasti soveltuu levittäväksi käsin lastalla tai laastipumpulla. Ohjurit asennetaan laastilla kiinni alustaan ja annetaan kovettua ennen täyttörappauksen suorittamista. Kolojen täytössä laasti painetaan puhdistettuun koloon ja tasataan pintaan.

## PINNOITUS

Pinta on valmis vedeneristeelle, pintatasoitukselle, tapetoinnille tai maalaukselle.

## HUOLTO-OHJE

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoitteilla.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1011267	6415910019778	weber PL Pikalaasti 20 kg	480 mm	269 mm	122 mm	20 kg	48	0