

weber PTM Pikatäyttömassa



- Paksut täytöt 50 mm
- Roilojen ja kolojen täytöt
- Kovettuu jopa 3 tunnissa
- Vedeneristettävissä
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste
- Tuote on vakuutettu Supply Chain Declaration Portal -järjestelmässä (SCDP) uudisrakennusten kriteeriversion 4 mukaisesti.

KUVAUS

Erikoisementteihin perustuva nopea ja luja paikkausmassa seinien paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin, esim. korjaustyökohteissa. Pikatäyttömassalla voidaan tehdä 5-50 mm vahvuisia kertatäyttöjä yhdellä levityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET

Seinien tasoittaminen, erityisesti korjauskohteissa märkätilojen tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Soveltuvat alustat ovat kiviaineiset pinnat kuten tiili-, betoni-, kevytbetoni- ja Leca harkkopinnat.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Tarvittaessa kuivat ja imevät alustat kostutetaan. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

HUOMIOI ENNEN KÄYTTÖÄ

Tasoitetyössä on suositeltavaa käyttää ammattiurakoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

| | |
|----------------------------|---|
| Menekki | n. 1,2 kg/m ² /1 mm:n kerros |
| Suosittelava kerrospaksuus | Oikaisu 5-50 mm, paikkaukset maks. 80 mm |
| Vedentarve | n. 4,4 l/20 kg |
| Käyttölämpötila | Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C |
| Käyttöaika | n. 30 min veden lisäyksestä |
| Kovettumisaika | n. 3 h (+23 °C, kerrosvahvuus 10 mm). Kovettumisaika on kerrospaksuudesta ja lämpötilasta riippuvainen. |
| Sideaine | Sementti |
| Runkoaine | Kalkkikivi ja luonnonhiekkä, maks. 0,6 mm |
| Tartuntalujuus 28 vrk | > 0,5 MPa. Tartunta betoniin (+20 °C, 65 % RH) |
| Puristuslujuus 28 vrk | > 8 MPa (+20 °C, 65 % RH) |
| Paloluokka | A2 (EN 13501-1) |
| Rasitusluokka | RL 01...06 |
| Maalaustuoteryhmä 2012 | 813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05 |
| Värisävy | Harmaa |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus | 20 kg:n säkki |
| GTIN-koodit | 6415910001162 (20 kg) |
| Tuotehyväksynnät | CE, M1, EPD, Avainlippu |

SEKOITUS

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,4 litraan puhdasta vettä (22 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 3-5 min porakoneen vispilällä kunnes tuote on tasainen. Käyttöaika on n. 30 min (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen.

TYÖOHJEET

Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C. Tasoite levitetään teräslastalla. Useampia päällekkäisiä tasoitekerroksia vedettäessä on varmistuttava siitä, että edellinen tasoitekerros on riittävästi kovettunut (min. 2 h, +23 °C) ennen seuraavan tasoitekerroksen levittämistä. Kuivunut tasoite hiotaan tarvittaessa hiontapaperilla. Työvälineet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

PINNOITUS

Kovettunut tasoitepinta tasoitetaan tarvittaessa esim. weber MT Märkätilatasoitteella ennen pinnoitusta. Märkätilat tulee vedeneristää. Vedeneristystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

HUOM!

PTM Pikatäyttömassa ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoite, weber LR+ Pintatasoi-

te, weber VT+ Valmistasoite tai heikkojen kalkki- tai kalkki-
sementtirappausten tasoitukseen. Tasoitteen joutuminen
viemäriin on estettävä tukkeutumista vuoksi.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat
tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitus-
sehdoista.

NIMIKKEET

| Tuotekoodi | GTIN | Nimi | Pituus | Leveys | Korkeus | Paino | MY/ UoP2 | /UoP3 |
|------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------------|-------|
| 1008732 | 6415910001162 | weber PTM Pikatäyttömassa 20 kg | 542 mm | 269 mm | 122 mm | 20 kg | 48 | 0 |