

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 005.CPR.15525

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Kerabit 2200 UB

2. Tuotteen tunniste:

Mitat	Tuotenumero
1 x 15 m	15525

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Aluskermi monikermikatteissa (EN 13707)
Epäjatkovien katteiden aluskate (EN 13859-1)

4. Valmistaja:

Kerabit Oy
Puistokatu 25 - 27, 08150 Lohja
P. 010 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 2+ (EN 13707)
AVCP 3 (EN 13859-1)

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

AVCP 2+

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos No. 0809 VTT Expert Services Oy, joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä, on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 0809-CPR-1030.

AVCP 3

Ilmoitettu testauslaboratorio VTT Expert Services No. 0809 on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen (valmistajan suorittaman näytteenoton perusteella), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvailevien asiakirjojen perusteella.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	B _{ROOF} (t2)	EN13707: 2004+A2:2009
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	
Vesitiiveys	kestää	
Vetolujuus pituussuuntaan	350 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	250 N/50 mm, -50/+100	
Venymä	3 %, ± 1	
Staattinen puhkaisulujuus	NPD	
Dynaaminen puhkaisulujuus	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus	60 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vaarallisia aineita ^{1), 2)}	Ei vaarallisia aineita	
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palotekninen käyttäytyminen:	Luokka F	EN 13859-1: 2010
Vesitiiveys	W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	350 N/50 mm, ± 100	
Vetolujuus poikkisuuntaan	250 N/50 mm, -50/+100	
Venymä	3 %, ± 1	
Naulanvarren repäisylujuus	60 N, ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna		
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vetolujuus pituussuuntaan	250 N/50 mm, - 50	
Vetolujuus poikkisuuntaan	200 N/50 mm, - 40	
Venymä	3 %, ± 1	
NPD (No Performance Determined, suoritustasoa ei ole määritetty)		

1) ei sisällä asbestia tai kivihiilitervaa

2) harmonisoitujen eurooppalaisten testimenetelmien puuttuessa vaarallisiin aineiden pitoisuuksiin ja päästöihin sovelletaan tarvittaessa käyttömaan kansallisia määräyksiä

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus:

Lohja 23.3.2026



Veijo Kangasmaa
kehitys- ja laatupäällikkö
Kerabit Oy