



ARDEX AF 270

Päällysteliima linoleumi- ja tekstiilipäällysteille

- Pieni menekki
- Voimakas alkutartunta
- Huokoisille alustoille
- Kuivuttuaan hajuton
- Liuotteeton
- Kevyt levittää



Käyttöalue

Huokoisille alustoille sisätiloissa.

Erityisesti juutti-, korkment- ja lasikuitutaustaisten linoleumien sekä tekstiilipäällysteiden kiinnittämiseen lateksitaustalla tai ilman lateksitaustaa. PUR- ja CVT-taustaisten tekstiilipäällysteiden suhteen ottaa yhteyttä ARDEXin tekniseen neuvontaan. ARDEX AF 270 -liimalla on erityisen hyvä alkutartunta sekä alku- ja loppulujuus.

ARDEX-järjestelmätuote:

Luotettava ja yhteensopiva ratkaisu ARDEX-tasoitteiden kanssa.

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, kantava ja puhdas sekä halkeamaton. Mahdollinen alustan kunnostus tehdään tarkoitukseen sopivalla ARDEX-tasoitteella ja pohjustusaineella.

Työskentely

Liima sekoitetaan ennen käyttöä ja levitetään tarkoitukseen sopivalla liimakammalla tasaiseen kerrokseen. Liimattaessa hengittäviä päällysteitä, voidaan päällyste kiinnittää vaihtoehtoisesti myös märkään liimaan. Limittyviä liimakerroksia vältetään. Tuuletusaika riippuu huoneilmasta, alustan ja päällysteen lämpötilasta, alustan imukykyistä sekä myös käytetystä liimamäärästä ja voi olla jopa 10 minuuttia. Asennuksessa noudatetaan myös alan yleisiä ja päällystetoimittajan ohjeita. Tarvittaessa tehdään koekiinnitys.



ARDEX AF 270

Päällysteliima linoleumi- ja tekstiilipäällysteille

Työvinkki

Märkäliimauksessa varmistetaan, että liima levitetään tasaiseen kerrokseen niin, että päällysteen tausta kastuu tasaisesti liimasta. Märkäliimauksella saavutetaan parempi liimalujuus.

Huomaa

Saumat voidaan hitsata aikaisintaan 24 tunnin kuluttua liimauksesta.

Päällyste kiinnitetään tarramaiseen liimaan. Liiman pitää olla tarra-
mainen/joustava, mikä varmistetaan kiinnityksen edetessä. Noin
40 minuutin kuluttua asennuksesta jyrätään päällyste vähintään 50
kg jyrällä.

Alan yleisiä ja päällystetoimittajan ohjeita noudatetaan alustan ja il-
man enimmäiskosteuden sekä lämpötilan suhteen. Tarvittaessa
tehdään koeliimaus.

Mahdollinen kuivunut pintakerros poistetaan ennen liiman käyttöä.
Sitä ei saa sekoittaa liiman joukkoon.

Suosittelavat liimakammat ja -menekit

Vain hieman taustamuotoilluille tekstiili- ja linoleumpäällysteille:



TKB B1

Menekki: n. 3,3–3,9 m²/l tai 325–375 g/m²

Voimakkaasti taustamuotoilluille tekstiilipäällysteille ja kookos- sekä
sisalpäällysteille:



TKB B2

Menekki: n. 2,8–3,2 m²/l tai 400–450 g/m²

Menekit on arvioitu Pajarito-liimakammoilla ARDEX-tasoitteiden
päällä.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

ARDEX AF 270

Päällysteliima linoleumi- ja tekstiilipäällysteille

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Tyyppi	erikoismuoviseos
Menekki	suositellun liimakamman mukaan
Työskentelyolosuhteet	Lämpötila yli +15 °C Ilman suhteellinen kosteus alle 75 % RH
Tuuletusaika	huokoisilla alustoilla alle 10 minuuttia
Asennusaika	n. 15 min. (+18 °C ja 65 % RH) Alhaisemmat lämpötilat ja korkeampi ilman suhteellinen kosteus pidentävät annettuja aikoja ja voivat aiheuttaa kosteuden kerääntymistä päällysteen alle.
Pesu	soveltuu vaahto- ja painehuuhtelupesuun
Rullapyörän kestävyys	kestää EN 12529 mukaan
Puhdistus	ennen kovettumista vedellä
Lattialämmitys	soveltuu
EMICODE	EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	Ei sovellettavissa
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa
Pakkaus	astia 14 kg netto
Varastointi	n. 12 kk viileässä ja kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Säilytetään pakkaselta suojattuna. Avattu astia suljetaan huolellisesti.

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi