



ARDEX K 60

Itsetasoittuva lateksipohjainen tasoite

- Elastinen
- Hyvät tartuntaominaisuudet
- Lähes kaikille pinnoille ilman pohjustusta
- Optimaalinen ratkaisu vaikeille pinnoille
- Tasoite saneerauslattialämmityksiin
- Veden ja kosteuden kestävä
- 15 mm paksuuteen yhdellä työkerralla ja 30 mm paksuuteen hiekalla jatkettuna



Käyttöalue

Sisätiloissa latioilla.

Tasoittamiseen ja oikaisuun

- lankkulattioille
- vanhoille vedenkestäville päällysteliimoille
- vanerille ja lastulevyille
- metallille, tasoitteille, anhydriitille, valuasfaltille ja mosaiikkibetonille
- keraamisille laatoille tai yleensä hankalille seka-alustoille


ennen tekstiili-, kumi-, linoleumi-, PVC- ja joustovinyylipäällysteitä tai lautaparkettia, laminaattia ja keraamisia laattoja. Myös saneerauslattialämmitysrakenteisiin.

Tasoitus ARDEX EP 2000 -epoksin päälle ilman hiekkakarhennusta 24 tunnin kuluessa epoksin levityksestä 5 mm paksuuteen asti.

Alusta

Alustan pitää olla kuiva, luja, kantava, karkea ja puhdas. Pehmeät ja huonosti kiinnittyneet liimajäänteet poistetaan. ARDEX K 60 -tasoitetta voidaan käyttää lähes kaikilla alustoilla pohjustamatta. Huokoiset alustat ja erityisesti anhydriitti pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella ennen tasoitusta. Vaikeat alustat kuten vaneri, magnesiittilattia tai hiekoittamaton valuasfaltti pohjustetaan ARDEX P 82 -pohjustusaineella ennen tasoitusta.

ARDEX K 60 voidaan asentaa myös ARDEX EP 2000 -höyrynsulun alle.



ARDEX K 60

Itsetasoittuva lateksipohjainen tasoite

Työskentely

Nesteosa ravistetaan kunnolla ennen kaatamista sekoitusastiaan. Jauhe lisätään astiaan voimakkaan sekoituksen aikana, kunnes saavutetaan tasainen ja hyvin leviävä koostumus. 20 kg jauhetta sekoitetaan 4,95 kg lateksia (1 tilavuusosaa lateksia ja 3 tilavuusosaa jauhetta).

ARDEX K 60 -tasoitteen astia-aika on noin 20 minuuttia. Matalat lämpötilat pidentävät ja korkeat lämpötilat lyhentävät työaikaa.

Tiiviillä alustoilla kuten valuasfaltilla levitetään ARDEX K 60 -tasoitetta vähintään 3 mm koko alueelle, jotta saadaan tasaisesti imukyinen alusta päällysteliimalle. Valuasfaltilla voidaan tasoite levittää 10 mm asti.

ARDEX K 60 -tasoite voidaan levittää 15 mm paksuuteen yhdellä kerralla. 15–30 mm paksuuksissa tasoitteeseen lisätään puhdas ja kuiva 0–8 mm hiekka seuraavasti:

1 tilavuusosaa sekoitettua tasoitetta : 0,5 tilavuusosaa hiekkaa.

Kävelykelppoisuus saavutetaan ohuissa (n. 3 mm) tasoitepaksuuksissa noin kahden tunnin kuluttua (+20 °C). Kävelykestävyyteen voivat vaikuttaa tasoitteen kerrospaksuus ja olosuhteet.

Päällystys

ARDEX K 60 -tasoite kuivuu ja kovettuu nopeasti. 3 mm paksuuteen asti voidaan päällyste asentaa jo 12 tunnin kuluttua, 5 mm paksuudessa 24 tunnin kuluttua, 10 mm paksuudessa 48 tunnin kuluttua ja 15 mm paksuudessa 96 tunnin kuluttua. Keraaminen laatta voidaan asentaa heti, kun tasoite on kävelynkestävä. Kosteudelle arat luonnonkivet voidaan asentaa vasta, kun tasoite on täysin kuiva.

ARDEX K 60 -tasoite voidaan levittää yli +5 °C lämpötiloissa. Uivan lautaparketin ja laminaatin alle asennetaan höyrynsulku päällysteen toimittajan ohjeiden mukaan.

Huomaa

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

ARDEX K 60

Itsetasoittuva lateksipohjainen tasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde	4,95 kg lateksia : 20 kg jauhetta tai 1 TO lateksia : 3 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)		
Tilavuuspaino	n. 1,3 kg/l		
Menekki	n. 1,6 kg jauhetta/m²/mm		
Työaika astiassa (+20 °C)	n. 20 min.		
Kävelykelpoinen (+20 °C)	n. 2 tuntia (n. 3 mm paksuudessa)		
Päällystettävissä	ilman RH <65 % ja lämpötila +20 °C	<3 mm <5 mm <10 mm <15 mm	n. 12 h n. 24 h n. 48 h n. 96 h
Puristuslujuus	28 päivän kuluttua n. 15 N/mm²		
Taivutusvetolujuus	28 päivän kuluttua n. 4,5 N/mm²		
Rullapyörän kestävyys	kestää		
EMICODE	EC1 PLUS = erityisen pienet emissiot		
GISCODE	jauheosa nesteosa	ZP1 = Sementtiä sisältävät, vähäkromaattiset tuotteet D1 = Liuotinvapaa	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	jauheosa nesteosa	GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle Huomiosana: Varoitus Ei sovellettavissa	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	jauheosa nesteosa	Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa	
Pakkaus	säkki 20 kg ja astia 4,95 kg netto		
Varastointi	n. 9 kk molemmilla komponenteilla kuivassa tilassa avaamattomissa alkuperäispakkauksissa, nesteosa pakkaselta suojattuna.		

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

16
24201

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C12-F4; Polymer-modified

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.