



ARDEX SK

Vedeneristyksen vahvistuskappaleet

ARDEX SK 12 TRICOM -vahvistusnauha

ARDEX SK 90 TRICOM -sisäkulma

ARDEX SK 270 TRICOM -ulkokulma



- Vahvistuskappaleet joustavaan ja tiiviiseen asennukseen saumoissa, kulmissa ja muissa vastaavissa tilanteissa
- Käytetään ARDEX S 1-K PLUS, ARDEX S7 PLUS W, ARDEX 8+9, ARDEX 8+9 LW ja ARDEX SK 100 W -vedeneristeiden kanssa
- ETAG 022 mukaan seinien ja lattioiden vedeneristys märkätiloissa, osa 2: mattomaiset eristeet
- Vahvistuskappaleet ovat osa järjestelmäratkaisuja, jotka ovat testattu ETA-arvioinneissa eri ARDEX-vedeneristeillä (ETA 15/0458, ETA 12/0364 ja ETA 11/0282)
- Vedenpitävä, säänkestävä, korkea murtolujuus, hyvä halkeamansilloitus, alkalinkestävä ja hyvä kestävyys aggressiivisia aineita vastaan



ARDEX SK

Vedeneristyksen vahvistuskappaleet

Käyttöalue

Sisä- ja ulkotiloissa. Lattiat ja seinät.

Vahvistuskappaleet liikuntasaumojen ja muiden vastaavien kohtien luotettavaan vedeneristykseen.

Tyyppi

ARDEX SK TRICOM -vahvistuskappaleet koostuvat molemmiin puoliin laminoidusta polypropyleenikankaasta ja polyuretaanirungosta.

Kappaleet ovat vesitiiviitä. Niitä on helppo leikata saksilla tai mattoveitsellä ja asentaa vedeneristeeseen. Ne eivät poimuunnu ja tarttuvat hyvin vedeneristeeseen.

Pieni kerrospaksuus mahdollistaa ohuidenkin laattojen käyttämisen ilman korkoeroja.

ARDEX SK TRICOM on riittävän diffuusioavoin, jotta alla oleva vedeneriste kuivuu ja kovettuu.

Alustan esikäsittely

Noudattakaa alustan esikäsittelyssä vedeneristeiden tuote-esitteitä.

Saumata avataan riittävästi mahdollisen tulevan liikkeen mukaan ja kulmat viistetään niin, ettei vahvistuskappale voi vaurioitua.

Työskentely

Vahvistuskappaleet asennetaan aina tuoreeseen vedeneristeeseen ja painetaan huolellisesti kiinni alustaan pyöreäkulmaisella teräslastalla. Samalla vedeneristeellä peitetään vahvistuskappale kiinnityskerroksen kuivuttua.

Käytettäessä ARDEX SK 100 W -vedeneristevahvistuskangasta, kiinnitetään nauhat ja kulmakappaleet ARDEX S7 PLUS W -vedeneristeellä.

Jos saumassa voi tapahtua suurempaa liikettä, voidaan siihen varautua jättämällä nauha poimulle, joka voi antaa vielä enemmän periksi kuin nauha normaalisti asennettuna. Näissä tilanteissa huomioidaan, että vedeneristettä ei levitetä liikuntasumaan.

Vahvistuskappaleet limitetään 5 cm liimaten limitys käytettävällä vedeneristeellä. Kun vahvistuskappaleet on kiinnitetty, levitetään ensimmäinen kerros vedeneristettä kauttaaltaan. Vasta toisen levityskerran yhteydessä peitetään vahvistuskappaleet huolellisesti.

Huomaa

ARDEX SK TRICOM -vahvistuskappaleet eivät saa joutua kosketuksiin liuotinpohjaisten vedeneristeiden tai kiinnitysaineiden kanssa.

Erityisen voimakkaiden kemikaalien, öljyn, polttoaineiden, alkoholin ja muiden vastaavien aineiden kohdalla kääntykää teknisen neuvon-
tamme puoleen.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

ARDEX SK

Vedeneristyksen vahvistuskappaleet

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Väri	valkoinen			
Saumaleveys	korkeintaan 30 mm saumaleveyksiin			
Murtovenymä	600 % 60 N/15 mm			
Paksuus	n. 0,32 mm			
Paino	n. 180 g/m²			
Murtopaine	3 bar			
Sallittu liike	korkeintaan 80 % sauman leveydestä			
Lämpötilan kesto	–35 °C – +90 °C			
Taivutuskoe –20 °C	ei halkeamia			
Vahvistusnauhat		leveys	pituus	pakkaus
	ARDEX SK 12–50	120 mm	50 m	1 rulla/ltk
	ARDEX SK 12–10	120 mm	10 m	1 rulla/ltk
Kulmakappaleet		leveys		pakkaus
	ARDEX SK 90 -sisäkulma 90°	120 mm		10 kpl/ltk
	ARDEX SK 270 -ulkokulma 270°	115 mm		10 kpl/ltk
Varastointi	n. 24 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.			

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi